

ÜRÜN TANIMI

Perlites Saten Macun, iç ve dış mekânlardaki yüzeylerin düzeltilmesi ve son kat uygulaması için formüle edilmiş, çimento esaslı, kullanıma hazır kuru karışım macundur. Duvar ve tavanlarda pürüzsüz ve yüksek kaliteli bir yüzey elde edilmesini sağlar. Neme ve rutubete karşı dayanıklıdır; dekorasyon ve boya uygulamaları için sağlam, uzun ömürlü bir zemin oluşturur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kuru Yoğunluk: $1050 \pm 50 \text{ kg/m}^3$

Basınç Dayanımı: $7,8 \text{ N/mm}^2$

Bağ Dayanımı: $0,5 \text{ N/mm}^2$

Kapiler Su Emme: $0,45 \text{ kg/m}^2$

Su Buharı Geçirgenliği (μ): $7,39\mu$

Isı İletkenlik Katsayısı (λ): $< 0,26 \text{ W/mK}$

Yangına Tepki Sınıfı: A1

UYGULAMA TALİMATI

25 kg ürün, 10 litre temiz su ile düşük devirli mikserle veya elle karıştırılarak hazırlanmalıdır. Karışım 3–5 dakika dinlendirilmeli, ardından tekrar karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç 100 ila 120 dakika içinde kullanılmalıdır. Uygulama sıcaklığı $+5^\circ\text{C}$ ile $+35^\circ\text{C}$ arasında olmalıdır. Uygulama yüzeyi temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Tavsiye edilen katman kalınlığı 1–3 mm arasında olmalıdır.

STANDARTLAR VE SERTİFİKASYONLAR

Perlites Akustik Sıva, TS EN 998-1 standartlarına uygun olarak bağımsız kalite sistemleri altında üretilmektedir ve ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.

perliteX

SATEN MACUN

PRODUCT DATA SHEET

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Tüketim	Kuruma Süresi	Su Karışım Oranı	Capacité Des Palettes
2 kg / m ² (2 mm kalınlıkta)	48 Saat	El ile Karıştırma : 10L Makine ile Karıştırma : 10L	

KULLANIM ALANLARI

Bu ürün; alçı ve çimento esaslı sıvalar, alçıpan ve çimento esaslı levhalar, strafor ve taş yünü yüzeyler ile düz beton yüzeylerde kullanılabilir. İç ve dış cephe uygulamaları için uygundur.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Perlitex Akustik Siva, kuru, serin ve rutubetsiz bir ortamda, orijinal ambalajında ve palet üzerinde saklanmalıdır. Ürün doğrudan güneş ışığına ve dona maruz bırakılmamalıdır. Uygun koşullarda saklandığında raf ömrü 12 aydır.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cilt ve göz temasından kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Gözle temas durumunda bol su ile hemen durulanmalıdır. Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.